

PORCELANATO X-ROCK



X-ROCK GREY RECTIFICADO
60X120 CM 12G / TIM020103726

X-ROCK 12G
X-ROCK 36G

Información Técnica

Clasificación según normas CEN EN 14411 GRUPO Bla (ISO 13006) - Appendice G (E ≤ 0,5%)

CARACTERÍSTICA	PRUEBA	CARACTERÍSTICAS PREVISTAS POR LA NORMA	VALOR MEDIO IMOLA
TAMAÑO Y CALIDAD DE LA SUPERFICIE			
Dimensiones y aspecto	ISO 10545/2	Prospecto G.1	Conforme
PROPIEDADES FÍSICAS			
Absorción de agua	ISO 10545/3	≤ 0,5 %	≤ 0,10 %
Carga de ruptura	ISO 10545/4	Espesor <7,5 mm S ≥ 700N Espesor ≥7,5 mm S ≥ 1300N	S ≥ 1300 N
Resistencia a la abrasión profunda	ISO 10545/6	Max 175 mm ³	140 mm ³
Resistencia a las heladas	ISO 10545/12	Necesaria	Resiste
Valores de resbalamiento	GRUPPO R- DIN 51130		R9
PROPIEDADES QUÍMICAS			
Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y aditivos para piscinas	ISO 10545/13	Clase GB MIN.	GA
Resistencia a los ácidos y álcali con baja concentración.	ISO 10545/13	De GLA, GLB A GLC	GLA
Resistencia a los ácidos y álcali con alta concentración.		Ensayo disponible	Ensayo disponible
Resistencia a las manchas	ISO 10545/14	Ensayo disponible	5

Embalaje

Medida	Piezas / caja:	m ² / caja:	Peso aprox. caja:
60x120 cm	2 piezas	1,44 m ²	33,02 kg.
Procedencia / Origen:	Italia		